



INOXSPRA R750

INOXSPRA R750 è una rifinitura in grado di conferire ai metalli ferrosi un rivestimento protettivo in acciaio inossidabile, ripristinare la patina inox compromessa dalle operazioni di saldatura; rifinire le superfici di acciaio inox danneggiate dall'azione degli agenti atmosferici; Proteggere dall'ossidazione i materiali ferrosi sottoposti a stress ossidativi, prevenendone la corrosione.

Specifico nel settore industriale, su tutte le superfici metalliche e parti meccaniche sottoposte al rigore delle intemperie e del calore (una volta applicato, il film è resistente a temperature prossime ai 500-600°C).

Indicato nel settore delle costruzioni metalliche in acciaio inox per ricoprire le parti annerite dai processi di saldatura. Speciale nel settore autotrazioni per proteggere i monoblocchi del motore, i collettori, gli scappamenti e le marmitte di scarico gas e per trattare cerchi e superfici genericamente esposte alle intemperie.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Sospensione di solidi in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Dispersione a nebulizzazione fine ad effetto pennello
Cannuccia	Non prevista
Colore	Acciaio
Odore	Caratteristico

Contiene

acciaio inox, resine leganti, propellente Propano/Butano.

MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Agitare bene la bombola prima e durante l'uso ed assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta, pulita e priva di ruggine.

Dopo aver preparato la superficie applicare due "mani" incrociate (la prima verticale e la seconda orizzontale) avendo l'accortezza di spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme e di lasciar trascorrere, tra la prima e la seconda mano, circa 15 minuti. Prima di manipolare il pezzo attendere l'essiccazione "fuori polvere" che si ottiene dopo circa 60 minuti (a seconda della temperatura).

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI POTREBBE INTASARSI IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, È CONSIGLIABILE CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIÙ PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net